Scheda tecnica

Tiles piatto grande

Classe 34 secondo norma EN 10874

CLASSEN®

Materiale portante: **Pannelli Classen in ceramina**
Dimensioni: **2550 x 1202 x 3,2 mm**

Proprietà	Metodo di prova	Requisiti
Requisiti generali		
Caratteristiche geometriche	ISO 24337	Lunghezza: ± 0,5 mm Larghezza: ± 0,1 mm
Spessore dell'elemento	ISO 24337	± 0,5 mm
Quadratura dell'elemento	ISO 24337	max. ≤ 0,20 mm
Planarità dell'elemento	ISO 24337	**Larghezza:** concavo ≤ 0,15 % convesso ≤ 0,20 % **Lunghezza:** concavo ≤ 0,50 % convesso ≤ 1,00 %
Rettilineità del bordo dello strato di rivestimento	ISO 24337	max. ≤ 0,30 mm/m
Resistenza alla luce	EN ISO 4892-2	Scala di grigi livello ≥ 4
Requisiti per la classificazione		
Resistenza all'abrasione (procedura B)	EN 15468	≥ 7000 cicli
Resistenza agli urti	EN 16511	≥ 1800 mm
Resistenza ai micro-graffi	EN 16094	≤ MSR - A2
Impatto delle sedie a rotelle	EN 425	Nessun danno visibile nel modello W (25.000 cicli)
Comportamento durante la simulazione dello spostamento di un piede del mobile	EN 424	Nessun danno visibile nel modello 0
Impronta residua a seguito di un carico costante	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
Resistenza alle macchie	EN 438-2	5 (gruppo 1 e 2), 4 (gruppo 3)
Rigonfiamento dello spessore	EN 13329	nessun gonfiore
Determinazione della stabilità dimensionale e dell'incurvamento dopo esposizione al calore	ISO 23999	ΔI ≤ 0,25 %
Caratteristiche fondamentali		
Classe di fuoco parete* Classe di fuoco pavimento*	EN 13501-1	D - s2, d2 Cfl - s1
Resistenza allo scivolamento* / Resistenza allo slittamento	EN 13893 DIN EN 16165 DIN EN 16165	DS R10 B
Comportamento elettrostatico	EN 1815	non antistatico
Contenuto di formaldeide*	EN 16516	non inflitto
Resistenza termica	EN 12667	R ≤ 0,013 (m²K)/W
Contenuto di PCP	CEN/TR 14823	Senza PCP
Caratteristiche aggiuntive		
Emissioni VOC	www.blauer-engel.de/uz120 • low emissions • low pollutant content • no adverse impact on health in the living environment	RECY PP 25%

Smaltimento: privati: con i normali rifiuti domestici / rifiuti ingombranti | Aziende: codice rifiuti n. AVV 17 02 03

Garantiamo un'uniformità di colore approssimativa sotto fonti di luce artificiale di tipo D50 (CIE D 50, ANSI PH 2.30, ISO 3664) e D65 (CIE D 65).

* caratteristiche essenziali in termini di salute, sicurezza e risparmio energetico secondo CE EN14041

Le nostre schede tecniche sono continuamente aggiornate e adattate allo stato dell'arte.
Questa edizione sostituisce tutte le edizioni precedenti ed è valida alla data di emissione.
Aggiornamento 05 / 2022

Questo documento è valido senza firma.